

# Film rétractable Premium (PS)

## Calibres 60 et 75

Le film le plus polyvalent et le plus fiable sur le marché. En plus d'être parfait pour les objets de forme irrégulière et les articles lourds aux arêtes vives, le film rétractable TUFFlex™ Premium est sans pareil pour les applications multi emballages.

### Principales caractéristiques du film

#### Matériau

Polyoléfine multicouche électroniquement réticulée, très robuste.

#### Aspect

Transparence, brillance et luisance supérieures. L'emballage restera tendu et sans plis et ne fendillera pas malgré des températures extrêmes, pour une présentation optimale au point de vente.

#### Robustesse

Résistant aux usages intensifs et à la perforation. Soudures solides

#### Techniques de soudage

Soudage efficace avec les systèmes thermiques, électrostatiques et de coupe.

#### Applications

Multi-emballages, assiettes en plastique ou en carton lourd, rames de papier, volets, étagères, conserves, jouets et jeux de forme irrégulière.

tufflexpackaging.com

1 844-VERITIV

1000 Abernathy Rd. NE, Bldg. 400,  
Suite 1700, Atlanta, GA 30328, USA

Propriétés	Méthode d'essai ASTM	Calibre 60 Valeurs types	Calibre 75 Valeurs types
Limite élastique (po <sup>2</sup> /lb)		50 000	40 000
Températures min./max. (°F)		-60° / 89°	-60° / 89°
% de voile	D1003-95	3,1	3,3
% de brillance	D2457-90	87	87
% de transparence	D1746-92	86	85
Essai de choc instrumenté (lb)	D3763-95a	18,8	23,9
Coefficient de friction (frottement, mouvement)	D1894-95	0,22	0,22
Taux de perméabilité à la vapeur d'eau (g/100 po <sup>2</sup> /24 h/atm)	F1249-90	1,3	1,1
Taux de transmission à l'oxygène (cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 h) @ 73°F/atm)	D3985-95	8458	6726
		<b>SL*/ST**</b>	<b>SL*/ST**</b>
Propagation des déchirures (g)	D1938	3,8/4,9	5,3/6,0
Allongement à la rupture (%)	D882-95	95/30	110/135
Résistance à la traction (x 1 000 psi)	D882-95	17,5/19,0	17,5/19,0
Module (x 1 000 psi @ 73°F)	D882-95	60,0/65,0	60,0/65,0
<b>Free Shrink (%)</b>			
@200°F	D2732-83	14/20	14/20
@220°F	D2732-83	22/33	22/33
@240°F	D2732-83	57/60	57/60
@260°F	D2732-83	77/77	77/77
<b>Tension de rétraction (psi)</b>			
@200°F	D2838-95	350/500	350/500
@220°F	D2838-95	400/570	400/570
@240°F	D2838-95	440/600	440/600
@260°F	D2838-95	440/535	440/535

\* Sens longueur \*\* Sens travers

\* NOTE : Il s'agit ici de valeurs types pour le film rétractable TUFFlex.

Elles ne doivent pas être considérées comme des spécifications nominales.

© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. TUFFlex est une marque de commerce de Veritiv Corporation ou de ses sociétés affiliées. Même si nous croyons qu'elles sont fiables, les déclarations et l'information aux présentes ne sont fournies que comme orientation générale, et leur exactitude et leur exhaustivité ne sont garanties en aucune manière. L'utilisateur doit, à l'aide de tests ou autrement, déterminer l'adéquation pour la fin voulue. Il n'y a aucune garantie d'adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s'appliquent exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris les dommages consécutifs, supérieur au prix d'achat est exclu. Nous n'autorisons personne à formuler des garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis ni obligation, toute modification à nos produits et à nos publications. WF245177

04/19  
PKFTDSCAFR