

WA560 naturel, distribution mécanique

Ruban à réactivation à l'eau Performance

DESCRIPTION

Ruban de scellage kraft naturel pourvu d'un adhésif standard à réactivation à l'eau.

UTILISATION DU PRODUIT

Recommandé pour le scellage des cartons intérieurs ou des cartons légers expédiés en chargements unitisés ou par palettes complètes.

STRUCTURE PAR 3 000 PIEDS CARRÉS (métrique)

PAPIER	Papier kraft naturel, 57 lb (93 g/m ²)
ADHÉSIF À RÉACTIVATION À L'EAU	Adhésif à base d'amidon de maïs cireux, 15 lb (24 g/m ²), appelé #410
POIDS DE BASE TOTAL	72 lb (117 g/m ²)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

ÉPAISSEUR (mil)	5,6
RÉSISTANCE À LA TRACTION SM (lb/po)	45
RÉSISTANCE À LA TRACTION ST (lb/po)	23

ADHÉRENCE (EAU À LA TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE DE 110°F/43°C)

FIPAGO	2/0	23
	2/1	42
	5/0	48
	15/0	82
MCLAURIN	34	

TUFFLEX™

tufflexpackaging.com

1 844-VERITIV

1000 Abernathy Rd NE, édifice 400,
pièce 1700, Atlanta, GA 30328, É.-U.

© 2020 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. TUFFLEX est une marque de commerce de Veritiv Corporation ou de ses sociétés affiliées. Même si nous croyons qu'elles sont fiables, les déclarations et l'information aux présentes ne sont fournies que comme orientation générale et leur exactitude et leur exhaustivité n'est garantie en aucune manière. L'utilisateur doit, à l'aide de tests ou autrement, déterminer l'adéquation pour la fin voulue. Il n'y a aucune garantie d'adéquation à une fin particulière. Nos conditions de vente normalisées s'appliquent exclusivement à toutes les commandes et toute responsabilité, pour quelque dommage que ce soit, y compris les dommages consécutifs, supérieur au prix d'achat est exclue. Nous n'autorisons personne à formuler des garanties de vive voix. Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis ni obligation, toute modification à nos produits et à nos publications. WF350844